

ÜRÜN KODU	: 0307
AMBALAJ TİPİ	: 3, 5 kg-10kg -17, 5 kg-20 kg
RENKLERİ	: Beyaz
ÜRÜN TANIMI	: Mat, yüksek beyazlık ve kapaticılıkta, tavanlar için özel boya.
KULLANIM ALANLARI	: İnce sıvalı veya eski boyalı, tavanların boyanmasında kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	: Kapaticılığı yüksektir (ÖG: 2) <ul style="list-style-type: none">• Silinmez. (YOD 5)• Kolay uygulanır.• Mat görünümlü (G3)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı	: Akrilik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 68-70
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1, 68 - 1, 7
Viskozite (KU/25°C)	: 120 – 130
Sarfiyat	: İki katta 3, 5 m ² /Kg
Önerilen uygulama araçları	: Rulo
Önerilen İnceltme oranı	: % 10-15 su ile inceltilebilir. (10 ölçek boya 1 ölçek su gibi)
Önerilen uygulama kat sayısı	: Genelde 2 kat (yüzeğe göre daha fazla kat uygulaması gerekebilir)

Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : Son kuruma, yaklaşık 24 saat
2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 6 saat sonra

Ambalaj metrajı (2 kat uygulamada) : Yaklaşık 3,5 kg ile 12m² – 10 kg ile 35m² -
17, 5 kg ile 60m²-20kg lt 70m² Alan boyar

Önerilen Astarlar : Saten alçılı yeni yüzeylerde: **Alçı Astarı**
İnce sıvalı yeni yüzeylerde: **Silikonlu İç- Dış Astar/Expo Astar**

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak sıvalı veya satenalcılı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeğe de irisiva çapakları varsa raspalanarak temizlenmelidir.
- Yüzeğe de bulunan serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvalı yüzeylere son kat boya öncesinde 1 Kat Silikonlu **İç-Dış Astar** veya **Ekpo Astar** uygulanmalı
- Saten alçılı yüzeylere bir kat **Alçı Astarı** uygulanmalıdır.
- Yüzeğe, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra **Tavan Extra** ile boyamaya hazır hale gelir.

B) Eski boyalı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen , temizlenir,
- Gerekir ise macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat **Geçiş Astarı** uygulanır. Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra **Tavan Extra** ile boyamaya hazır hale gelir

C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması :

- Yüzey hafif zımparalanır, **Geçiş Astarı veya Silikonlu İç-Dış Astar** 1 kat uygulanır.
- Yüzey, Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra **Tavan Extra** boyanmaya hazır hale gelir

NOT : 1.) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Tavan Extraya uygulanır.
- Boya uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- Önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde uygulama 1 kat astar 2 kat Tavan Extra olarak yapılır. Bazen yüzeye göre 3. kat uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak, yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
- Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında, direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın