

ÜRÜN KODU	: 0334
AMBALAJ TİPİ	: 3,5 kg-10kg -17,5 kg-20 kg
RENKLERİ	: Kar Beyazı
ÜRÜN TANIMI	: Mavi Beya, mat, mükemmel kapatıcı, tavanlar için özel boya.
KULLANIM ALANLARI	: İnce sıvalı, yeni veya eski boyalı tavanların Boyanmasın da kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	: <ul style="list-style-type: none">• Kapatıcılığı yüksektir (ÖG:2)• Silinmez. (YOD 5)• Kolay uygulanır.• Mat görünümlü (G3)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı	: Akrilik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 68-70
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1, 68 - 1, 7
Viskozite (KU/25°C)	: 120 – 130
Sarfiyat	: İki katta 4 m ² /kg
Önerilen uygulama araçları	: Rulo
İnceltme oranı	: % 10-15 su ile inceltilebilir. (10 ölçek boya 1 ölçek su gibi)
Önerilen uygulama kat sayısı	: Genelde 2 kat (yüze ye göre daha fazla kat uygulanabilir)
Kuruma zamanı (20°C, %60RH)	: Son kuruma, yaklaşık 24 saat 2. Katuygulama zamanı birinci kattan en erken 6 saat sonra
Ambalaj metrajı (2 kat uygula)	: Yaklaşık 3,5 kg ile 14m ² – 10 kg ile 40m ² -17,5 kg ile 70m ² - 20kg 80m ² alan boyanır.
Önerilen Astarlar	: <ul style="list-style-type: none">• Saten alçılı yeni yüzeylerde: Alçı Astarı• İnce sıvalı yeni yüzeylerde: Silikonlu İç Dış astar/Expo Astar

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak sıvalı veya saten alçılı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeyde iri sivaçapakları varsa raspalanarak temizlenmelidir.
- Yüzeyde bulunan serbesthaldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvalı yüzeylere Tavan boya öncesinde 1 Kat Silikonlu **İç-Dış Astar** veya **Expo Astar** uygulanması önerilir.
- Saten alçılı yüzeylere bir kat **Alçı Astarı** uygulanmalıdır.
- (Astarlar ,Boyalar ambalajındaki, teknik bilgilere uygun şekilde uygulanmalıdır)

B) Eski boyalı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen , temizlenir. Gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Tüm yüzeye ince 1 kat **Geçiş Astarı** uygulanır.

C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması:

- Yüzey hafif zımparalanır, **Geçiş Astarı veya Silikonlu İç- Dış Astar** 1 kat uygulanır.

NOT :

- 1) **A –B-C** Tip yüzeylerin hepsi astar uygulamasından 6 saat sonra **Büyülü tavan** Uygulamaya hazır hale gelir
- 2.) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
- 3.) Kireci temizlenmemiş ve izole edilmemiş yüzeylerde kireç kaynaklı oluşacak renk lekelenmeleri boya kaynaklı bir hata değildir.

UYGULAMA:

Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, tozalma, yıkama, astarlama vb.) temiz, kuru,tozsuz yüzeylere **Büyülü tavan uygulanır**

- Boya/Astar, uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve etiketinde önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde, uygulama, 1 kat astar 2 kat sonkat boya olarak yapılır. Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
- Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında, direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.