

ÜRÜN KODU : 0425
AMBALAJ TİPİ : 0,75L-2,5 L -7,5L -15 L
RENKLERİ : Beyaz

ÜRÜN TANIMI : Saf Akrilik esaslı , Örtücü, yapışma gücü yüksek astar

KULLANIM ALANLARI : İç ve Dış Yüzeylerde Fuller panel kapı ve Sulux boyalarının altında kullanılır.
Uygulama yüzeyindeki hareleri doldurmaz (desen kaybı yaratmaz)

ÖZELLİKLERİ :

- Beyaz örtücü Astar
- Ahşap ve ahşap görüntülü yüzeylerde Dogal görünümü korur.
- Aly Yüzeve Ve sonkat boyaya Yapışması kuvvetlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Akrilik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : %52 ±2
Yoğunluk (g/cm³) : 1,35 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C) : 110 – 125- VOC değeri 25
Sarfiyat : Bir katta yaklaşık 10 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : fırca, Rulo.
Önerilen İnceltme oranı : %10 su ile inceltilir.
Önerilen uygulama kat sayısı : 1 kat uygulanır.
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : Astar uygulamasından en erken 4 saat sonra üzerine boya uygulanabilir.
Sert kuruma: yaklaşık 24 saat. Dayanıklılık kazanma zamanı 7 gün

Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 0,75 l ile 7,5 m²-2,5L ile 25 m² 7,5L ile 75 m² - 15 l ile 150m² alan astarlanır.
Önerilen Sonkatlar : Fuller Dolfin Panel Kapı Boyası, Fuller SuLux

YÜZEY HAZIRLAMA

- A) Yeni boyanacak Panel kapı veya Ahşap yüzeylerin hazırlığı :
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
 - Yüzeve önerilen uygulama aletlerinden biri ile doymun 1 kat PAN Astar Uygulanabilir.
 - Astandan en erken 4 saat sonra DOLFİN veya SULUX uygulanması önerilir.

B) Eski boyalı yüzeylerin yeniden boyanması :

- Uygulama yapılacak yüzeyde tamirat işlemi var ise uygun macun ile tamir edilmeli.
- Tüm yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Kuru temiz tozsuz yüzeye 1 kat pan astar uygulanmalıdır.
- Astandan en erken 4 saat sonra DOLFİN veya SULUX uygulanması önerilir.

NOT : Astar uygulamaları sonkat boyanın dayanıklılığını artırır, sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (Zımparalama, toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere **Pan astar** uygulanır.
- **Pan Astar** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalıdır.
- **Pan Astar** Uygulaması Ahşap yüzeylere 1 kat halinde uygulanır.
- **Pan Astandan** en erken 4 saat sonra **Dolfin Veya Sulux** uygulanabilir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.