

FÜLLER BOYA EXTREM DIŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN KODU : 0428
AMBALAJ TİPİ : 2, 5L-7,5 L-15 L
RENKLERİ : Bkz. Dış Mekan Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Neme dirençli, akrilik emülsiyon esaslı, Hafif dokulu dekoratif dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI : Konvansiyonel sıva, bürüt beton, gaz beton, tuğla, Söve vb. yapı Elemanlarını dış yüzeyinde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır

ÖZELLİKLERİ : Su eme değeri düşüktür, W2

- Nefes alır.V2
- İklim şartlarına dayanıklıdır
- Mat hafif dokulu. G3-S1

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı : Silikonlu – Akrilik Emülsiyon
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : %61±1 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Yoğunluk (Kg/m³) : 1, 43 ± 0,03 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Viskozite (KU/25°C) : 115-125 ku üzeri
Sarfiyat : İki katta 6 m²/ kg
İnceltme oranı : Maximum % 10 su ile inceltilebilir. (10 ölçek boya, 1 ölçek su gibi)
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH) : Son kuruma yaklaşık 24 saat,2. kat uygulama Birinci kattan en erken 6 saat sonra

Önerilen Uygulama Araçları : Dekoratif Rulo
Önerilen kat sayısı : Genelde 2 kat (yüzeye bağlı olarak daha fazla kat uygulanabilir)
Ambalaj metrajı (1 katta) :Yaklaşık 2,5L ile 15 m²-7,5L ile 40 m² 15 ile -80 m² alan boyanır.
Önerilen Astarlar :

- Yeni ve eski boyalı yüzeyler için: **Silikonlu Dış Astar** veya **İç Dış astar**
- Kreç kullanılmış sıvalı yüzeylere **Bariyer astar**

YÜZEY HAZIRLAMA :

A) Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzey temiz tozsuz kuru olmalıdır
- Yüzey tipine uygun önerilen astarlardan biri 1 kat uygulanmalıdır
- Astar uygulamsından en erken 6 saat sonra sonkat boya uygulanacak hale gelir.

B) Eski boyalı yüzeyler :

1)Yıpranmış üzerinde gevşek boya bulunan eski yüzeyler:

- Gevşek boyalar kazınır, yüzeyin tozu alınır.
- Gerekli yerler Macunlama işlemleri ile tamir edilerek yüzey düzeltilir.
- Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir. Tüm yüzeye veya macunlanan alanlara ince 1 kat Alcı Astarı sürülür
- .Daha sonra tüm yüzeye **Silikonlu Dış Astar** veya **İç Dış astar** uygulanır. Astar uygulamasından dan en az 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir.

FÜLLER BOYA EXTREM DIŞ CEPHE BOYASI

2) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması.

Silikonlu Dış Astar veya İç Dış astar 1 kat uygulanır

Astar kullanımından en az 6 saat sonra son kat boya kullanılabilir.

- NOT :**
- 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
 - 2) Sıvada kirecin olduğunu biliyorsanız/düşünüyorsanız Son kat boya öncesinde mutlaka 1 kat **Fuller Bariyer astar** uygulayınız. Aksi halde boya yüzeyinde beyaz beyaz kireç lekelenmeleri oluşur. Bu Durum boya kaynaklı bir hata değildir ancak yüzeyinizin görünümünü bozar.

UYGULAMA :

Astarlama işlemi tamamlanmış, temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Son kat boya uygulanır.

Boya uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.

Genelde Uygulama 2 kat sonkat boya olarak yapılır. Bazen yüzeye göre 3.kat boya uygulaması gerekebilir.

Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar

daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı alanlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 içeriği / kabı yerel / ulusal /uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edinzn şekilde atın.