

ÜRÜN KODU	: 0501
AMBALAJ TİPİ (L)	: 0,25 L - 0,75 L - 2,5 L - 15 L
RENKLERİ	: Bkz. Füller Metal Ahşap Yüzey Renk kataloğuna
ÜRÜN TANIMI	: Uzun yağlı alkid reçine esaslı,,parlak son kat, koruyucu metal ve ahşap yüzey boyası
KULLANIM ALANLARI	: İç ve dış yüzeylerde kullanılan metal ve ahşaplar.
ÖZELLİKLERİ	: Tutunması kuvvetli Kalıcı yüksek parlaklık İklim şartlarına dayanıklıdır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Görünüm-Kimyasal Yapısı	: Uzun yağlı alkid reçine esaslı parlak görünümlü boya
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1, 15 - 1,22 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Viskozite (KU/25°C)	: 105 – 115
Parlaklık (Gloss)	: 60 ° 85-90 parlak boya
Sarfiyat (iki kat uygulamada)	: 7, 5 m ² /l
İnceltme oranı	: % 10-15 sentetik tiner ile inceltilebilir
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH)	: İlk kuruma 12 saat, sert kuruma 96 saat (4 gün) 2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 12 saat sonra
Önerilen Uygulama Araçları	: Sprey ve fırça
Önerilen kat sayısı	: Genelde 2 kat (yüzeğe bağlı olarak daha fazla kat uygulanabilir)
Ambalaj metrajı (2 katta)	: Yaklaşık olarak 0,75 L ile 5,5 m ² - 2,5 L ile 18 m ² - 15 L ile 110 m ² alan boyanır.
Önerilen Astarlar	: Metal yüzeyler için : Antipas Ahşap ve mineral yüzeyler için : Sentetik Astar

YÜZEY HAZIRLAMA :

1) Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzeyde bulunan serbest tozlar yağlar yıkama, fırçalama, kimyasal vb. metotla uzaklaştırılmalı.
- Yüzey durumuna göre önerilen astarlardan biri ile 1 kat astarlanmalı. Astardan en az 12 saat sonra Sonkat boya **Fulux** uygulanabilir.

2) Eski boyalı yüzeyler :

a) Yıpranmış, üzerinde gevşek boya bulunan eski yüzeylerde:

Gevşek boyalar, paslar boya sökücü ve/veya mekanik metot ile kazınır, gerekli yerlerde Macunlama ile yüzey düzeltilir.Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir.
Tüm yüzeye 1 kat önerilen astarlardan biri uygulanır.
Astar uygulamasından enaz 12 saat sonra **Fulux** uygulanabilir.

b) Yıpranmamış, sağlam, eski düzgün yüzeylerin yeniden boyanması.

Tüm yüzey hafif zımparalanır, yüzeyden zımpara tozu alınır. Yüzeye 1 kat uygun Astar Kullanılır. Astar uygulamasından enaz 12 saat sonra son kat boya kullanılabilir.

NOT : Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını arttırır.

UYGULAMA :

- Boya, Yüzev hazırlama işlemleri tamamlanmış temiz yüzevlere uygulanır.
- **Boya/Astar, uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.**
- Genelde uygulama, 1 kat astar 2 kat son kat boya olarak yapılır. Bazen yüzeve göre 3. kat boya uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 12 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzevlere uygulama yapılmalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS' ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra uygulanan boyanın incelticisi ile yıkanmalı Veya kısa bir süre incelticinin içinde bekletilebilir.

DEPOLAMA: **P403+235-** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI : **H 226** -Alevlenir sıvı ve buhar. **H312-** Cilt ile teması halinde zararlıdır **H373-**Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI :

- P 210-**Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzevlerden uzak tutun - Sigara içilmez
- P 233-** Kabı sıkıca kapalı tutun.**P242-**Sadece ateş almayan aletler kullanın
- P260-**Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız.
- P264-** Elleçlemeden sonra elinizi yıkayınız. **P270-** Ürünü kullanırken hiçbirşey yemeyiniz içmeyiniz
- P280-**Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın
- P301+P312-** Yutulması halinde **Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu** veya doktoru arayın.
- P303+361+353-** Cildin, saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile durulayın ve Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın
- P501-**Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf ediniz.