

ÜRÜN KODU	: 0503
AMBALAJ TİPİ (L)	: 0,75 L- 2,5 L - 12 L
RENKLERİ	: Şeffaf
ÜRÜN TANIMI	: İç ahşap yüzeyler için sentetik reçineli, sert elastiki, parlak koruyucu verniği
KULLANIM ALANLARI	: Her türlü ahşap yüzeyin verniklenmesinde
ÖZELLİKLERİ	: Sert esnek Kuvvetli tutunma Kalıcı yüksek parlaklık

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm- Kimyasal Yapısı	: Sentetik reçineli (Alkid reçine) şeffaf parlak görünümlü
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: %51-54 (Değerler yaklaşıktır)
Yoğunluk (g/cm ³)	: 0,90 – 0,96 (Değerler yaklaşıktır)
Viskozite (DIN 4/23°)	: 85-95 sn
Parlaklık (Gloss)	: 60 ° 90 parlak boya
Sarfiyat (İki katta)	: 8 m ² /L
İnceltme oranı	: İnceltilmez
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH)	: İlk kuruma 4 saat sert kuruma 96 saat (4 gün) 2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 4 saat sonra
Önerilen Uygulama Araçları	: Sprey ve fırça
Önerilen kat sayısı	: Genelde 2 veya 3 kat
Ambalaj metrajı (2 katta)	: Yaklaşık olarak 0,75 L ile 6 m ² - 2,5 L ile 20 m ² - 15 L ile 120 m ² alan verniklenir
Önerilen Astarlar	: Astarsız kullanılır.Ancak ihtiyaç duyulur ise selülozik dolgu astar olarak kullanılabilir

YÜZEY HAZIRLAMA :

A) Yeni verniklenecek yüzeyler :

- Yüzeyde bulunan ahşap havları zımpara ile alınır yüzey tozdan arındırılır..
- Uygulama yüzeyi, tozsuz temiz ve kuru olmalıdır. Gerekir (arzu edilir ise) ise tüm yüzeye 1 kat selülozik dolgu kullanılır.
- **Dolgu kullanımından 2-4 saat sonra yüzeye mutlaka birinci kat vernik uygulanmalıdır. Dolgu verniği çok sertleştikten sonra yapılacak vernik uygulamalarında soyulmalar olur.**
- Diğer yat vernik katları 4 ile 24 saat arasında kullanılabilir.

B) Eski boyalı yüzeyler :

1) Yıpranmış, üzerinde gevşek boya /vernik bulunan eski yüzeylerde:

Gevşek boyalar, vernikler boya sökücü ve/veya mekanik metot ile temizlenir. Gerekli yerlerde şeffaf ahşap macını kullanılır. Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir. Gerekir ise tüm yüzeye 1 kat selülozik dolgu uygulanır.

Dolgu kullanılır ise 2 saat sonra yüzeye en az 1 kat yat vernik uygulanmalıdır.

b) Yıpranmamış sağlam eski düzgün yüzeylerin yeniden verniklenmesi:

Tüm yüzey hafif zımparalanır yüzeyden zımpara tozu alınır. Yüzeye ince katlar halinde, katlar arası bekleme süresine uyularak en az 2 kat halinde vernik uygulanır

UYGULAMA : Vernikler, alt yüzey işlemleri yapılmış,(macunlama,zımparalama,toz alma, yıkama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanır.

- Vernik uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde uygulama, 1 kat selulozik dolgu astarı 2-3 kat vernik olarak yapılır. Bazen yüzeye göre 4 kat Vernik uygulaması gerekebilir.
- Yat vernik uygulama katları arasında en az 4 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Sz dolgu uygulamasından sonraki 2-4 saat arasında mutlaka 1 kat yat verniği uygulanmalıdır,
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra uygulanan, verniğin incelticisi ile yıkanmalı Veya kısa bir süre incelticinin içinde bekletilebilir.

DEPOLAMA: P403+235- İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI : H 226 -Alevlenir sıvı ve buhar. H312- Cilt ile teması halinde zararlıdır
H 373-Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

GÜVENLİK UYARILARI :

- P 210-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez
- P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.P242-Sadece ateş almayan aletler kullanın
- P 260-Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız.
- P 264-Elleçleme sonrasında elinizi yıkayınız. P270- Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz
- P 280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi/ Göz koruyucu/Yüz koruyucu kullanın
- P 301+P312- Yutulması halinde Ulusal zehir danışma merkezi 114 no'lu telefonu veya doktoru arayın.
- P 303+361+353- Cildin,saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın
- P 501-Yerel,bölgesel,ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf ediniz.