

ÜRÜN KODU	: 0506
AMBALAJ TİPİ (KG)	: 0,75 L - 2,5 L - 15 L
RENKLERİ	: Bkz. Füller Metal, Ahşap yüzey renk kataloğuna
ÜRÜN TANIMI	: Modifiye Alkid reçine esaslı, çekiçlenmiş görünümlü koruyucu metal yüzey boyası
KULLANIM ALANLARI	: İç ve dış ortamda bulunan metal yüzeylerin daha dayanıklı hale gelmesi için kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	: Tutunması kuvvetli İklim şartlarına dayanıklıdır Yüksek dayanıklılıkta dekoratif boya

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	:
Görünüm- Kimyasal Yapısı	: Modifiye alkid reçinesi esaslı dekoratif metalik pırıltılı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: %52-54 (Değerler yaklaşık renklere göre değişebilir)
Yoğunluk (gc/m³)	: 1,02 - 1,05 (Değerler yaklaşık renklere göre değişebilir)
Viskozite (KU/25°C)	: 75 – 85
Parlaklık (Gloss)	: Metalik parlaklık
Sarfiyat (tek katta)	: 10-12 m ² /l
İnceltme oranı	: % 10-15 Endüstriyel tiner ile inceltilebilir.
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH)	: ilk kuruma 3 saat,sert kuruma 96 saat (4 gün) 2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 3 saat sonra
Önerilen Uygulama Araçları	: Sprey
Önerilen kat sayısı	: Genelde 1 doygun kat (yüzeye ve istenen desene bağlı olarak 2. kat uygulanabilir)
Ambalaj metrajı (2 katta)	: Yaklaşık olarak 0,75 L ile 9 m ² - 2,5 L ile 30 m ² -15 L ile 180 m ² alan boyanır.

YÜZEY HAZIRLAMA :

A) Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzeyde bulunan serbest tozlar yağlar yıkama, fırçalama kimyasal vb. metotla uzaklaştırılmalı.
- Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalı.

B) Eski boyalı yüzeyler :

1) Yıpranmış üzerinde gevşek boya bulunan eski yüzeylerde :

Gevşek boyalar, paslar boya sökücü ve/veya mekanik metot ile kazınır, gerekli yerlerde macunlama ile yüzey düzeltilir.Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir. Temiz, düzgün kuru yüzeyler Hammertone uygulamasına hazır hale gelir.

2) Yıpranmamış sağlam eski düzgün yüzeylerin yeniden boyanması

Tüm yüzey hafif zımparalanır yüzeyden zımpara tozu alınır. Temiz, düzgün kuru yüzeyler Hammertone uygulamasına hazır hale gelir.

UYGULAMA : Hammerton Boya, alt yüzey işlemleri yapılmış,(macunlama, zımparalama, toz alma,yıkama,vb.) temiz,kuru, tozsuz yüzeylere uygulanır.

- Boya uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde uygulama, doygun olarak sprey ile 1 çapraz kat şeklinde uygulanır.
- 2 kat uygulanmasına ihtiyaç duyulur ise 1. kat uygulamadan en erken 3 saat sonra yapılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği

- İş bitiminden sonra uygulanan boyanın incelticisi ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre incelticinin içinde bekletilebilir.

DEPOLAMA : P403+235- İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI : H 226 -Alevlenir sıvı ve buhar. H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır
H373-Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI :

- P 210-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez
- P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.P242-Sadece ateş almayan aletler kullanın
- P 260-Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayınız.
- P 264- Elleçleme sonrasında elinizi yıkayınız. P270 Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz
- P 280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi/Göz koruyucusu/Yüz koruyucu kullanın
- P 301+P312- Yutulması halinde **Ulusal zehir danışma merkezi 114** nolu telefonu veya doktoru arayın.
- P 303+361+353 Cildin,saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın
- P501-Yerel,bölgesel,ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf ediniz.