

ÜRÜN KODU	: 0509
AMBALAJ TİPİ (KG)	: 0,75 kg - 2,5 kg - 16 kg
RENKLERİ	: Bkz. Füller Metal ve Ahşap Yüzey Renk kataloğuna
ÜRÜN TANIMI	: Uzun yağlı, alkid reçine esaslı, parlak, koruyucu metal yüzey boyası
KULLANIM ALANLARI	: İç ve dışta astarsız uygulama yapılacak küçük parça metal yüzeyler (Perforje) ile ahşap yüzeyler
ÖZELLİKLERİ	: Tutunması kuvvetli Kalıcı yüksek parlaklık İklim şartlarına dayanıklıdır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünümü-Kimyasal Yapısı	: Uzun yağlı alkid reçine esaslı parlak görünümlü son kat boya
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1,15 - 1,22 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Viskozite (KU/25°C)	: 105 – 115
Parlaklık (Gloss)	: 60 ° 80-85 parlak boya
Sarfiyat (iki kat uygulamada)	: 7, 5 m ² /l veya 6 m ² /kg
İnceltme oranı	: % 10-15 sentetik tiner ile inceltilebilir.
Kuruma zamanı (20° C, %60 RH)	: ilk kuruma 12 saat sert kuruma 96 saat(4 gün) 2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 12 saat sonra
Önerilen uygulama araçları	: Sprey ve fırça
Önerilen uygulama kat sayısı	: Genelde 2 kat (yüzeye bağlı olarak daha fazla kat uygulanabilir)
Ambalaj metrajı (2 katta)	: Yaklaşık olarak 0,75 kg ile 4,5 m ² - 2,5 kg ile 15 m ² - 16 kg ile 96 m ² alan boyanır.
Önerilen Astarlar	: Büyük parça metal yüzeyler için : Antipas Ahşap ve mineral yüzeyler için : Sentetik Astar

YÜZEY HAZIRLAMA

1) Yeni boyanacak yüzeyler

- Yüzeyde bulunan serbest tozlar yağlar yıkama, fırçalama, kimyasal vb. metotla uzaklaştırılmalı.
- Yüzey durumuna göre önerilen astarlardan biri ile 1 kat astarlanmalı. Astardan en az 12 saat sonra son kat boya Antioksid o uygulanabilir.

2) Eski boyalı yüzeyler :

a) Yıpranmış, üzerinde gevşek boya bulunan eski yüzeylerde:

Gevşek boyalar, paslar boya sökücü ve/veya mekanik metot ile kazınır, gerekli yerlerde Macunlama ile yüzey düzeltilir.Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir.
Tüm yüzeye 1 kat önerilen astarlardan biri uygulanır.
Astar uygulamasından en az 12 saat sonra Antioksid o uygulanabilir.

b) Yıpranmamış sağlam, eski düzgün yüzeylerin yeniden boyanması.

Tüm yüzey hafif zımparalanır yüzeyden zımpara tozu alınır.1 kat yüzeye uygun Astar kullanılır. Astar ufulamasından en az 12 saat sonra son kat boya kullanılabilir.

NOT : Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.

UYGULAMA

- : Boya, Yüzey hazırlama işlemleri tamamlanmış temiz yüzeylere uygulanır.
- Boya/Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
 - Genelde uygulama, 1 kat astar 2 kat son kat boya olarak yapılır. Bazen yüzeye göre 3. kat boya uygulaması gerekebilir.
 - Uygulama katları arasında en az 12 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

- :
- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
 - + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
 - Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
 - Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği

- :
- İş bitiminden sonra uygulanan boyanın incelticisi ile yıkanmalı Veya kısa bir süre incelticinin içinde bekletilebilir.

DEPOLAMA:

P403+235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI :

H 226 -Alevlenir sıvı ve buhar. **H312**- Cilt ile teması halinde zararlıdır
H373-Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI :

- P 210**-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez
P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.**P242**-Sadece ateş almayan aletler kullanın
P260-Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız.
P264- Elleçlemeden sonra elinizi yıkayınız. **P270** Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz
P280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi/Göz koruyucu/ Yüz koruyucu kullanın
P301+P312 Yutulması halinde **Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu** veya doktoru arayın.
P303+361+353 Cildin,saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın
P501-Yerel,bölgesel,ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf ediniz.