
ÜRÜN KODU	: 0510
AMBALAJ TİPİ	: 0,2kg – 0,4kg -0,8kg 2,5 kg
RENKLERİ	: Kırık Beyaz
ÜRÜN TANIMI	: Alkid esaslı, Metal, Ahşap, Mineral yüzeyler için hızlı kuruyan astar boya.
KULLANIM ALANLARI	: Metal, Ahşap, özellikle Mineral yüzeyler deki is vb yağlı lekelerin izole edilmesi amaçlı astardır.
ÖZELLİKLERİ	: <ul style="list-style-type: none">• Yüksek kapaticılıktadır.• Hızlı kurur, Kolay uygulanır.• İyi yapışır.• Üzerine su ve solvent ile inceltilen inşaat gurubu boyalar uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	:
Görünüm-Kimyasal Yapısı	: Mat görünümlü Alkid esaslı
Yoğunluk (Kg/m ³)	: 1,54 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C)	: 95 – 110
İncelticisi	: % 10-15 Endüstriyel tiner
Önerilen uygulama kat Sayısı	: Genelde 1 doygun kat uygulama yeterlidir
Önerilen Uygulama Araçları	: Rulo ve fırça
Kuruma zamanı(20°C, %60 RH)	: Son kuruma, 24 saat 2.kat boya uygulama zamanı, en az 4-6 saat
Önerilen Son katlar	: Füller tüm uzun yağlı alkid esaslı sentetik boyalar. Ve Subazlı boyalar
Sarfiyat (Tek kat uygulamada)	: yaklaşık 6 m ² Kg
Ambalaj metrajı (tek katta)	: 0,2 kg ile 1,25 m ² -0,4kg ile 2,5 -0,8 kg ile 5m ² -2,5kg ile 16 m ² alan boyanır.

YÜZEY HAZIRLAMA :

Astarlanacak yüzeyin Hazırlanması :

- Yüzeyde bulunan, Serbest yağlar, kirler silme vb. metotla Hafifletilir/uzaklaştırılır.
- Astarlanacak yüzey tozsuz temiz ve kuru olmalıdır ve serbest is yağ bulunmamalıdır
- Temizlenmiş yüzeye lokal veya tüm yüzeye (İhtiyaca Göre) astar uygulanır.
- Astarlanmış Yüzey kuruduktan sonra ihtiyac var ise (lokal uygulamalarda gerekebilir)zımpara ile düzeltilerek
- sonkat boyamaya hazır hale gel getirilir.

UYGULAMA :

- İskap %10-15 Endüstriyel tiner ile inceltmeli ve ambalajı içinde homojen karıştırılmalıdır.
- Boyamaya hazır haldeki temiz yüzeye fırça/rulo ile 1 doygun kat **iskap astar** uygulanır.
- Genelde 1 kat uygulama yeterlidir. Çok Çok kirli yüzeylere 2. bir kat uygulanacak olur ise birinci kat uygulamadan en erken 4 saat sonra uygulanmalıdır.
- Astar uygulamasından 4-6 saat sonra istenilen sonkat boya uygulanabilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR :

- Yüzey temiz temizliği dikkatli yapılmalı astar öncesi serbest pas, yağ, is olmamalı
- Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
- Doğru (önerilen miktarda) inceltmelidir.
- +5 °C' nin altında + 35°C'nin üstündeki ortamlarda çalışma zorluğu yaşanabilir.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalı.

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ : Endüstriyel Tiner.

DEPOLAMA: **P403+235** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI : **H 226** -Alevlenir sıvı ve buhar. **H312** cilt ile teması halinde zararlıdır
H373-Uzun süreli veya tekrarmaruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI : **P 210**-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun-sigara içilmez
P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.**P242**-Sadece ateş almayan aletler kullanın
P260 .Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını Solumayınız.
P264 elleçleme sonrasdı elinizi yıkayınız. **P270** Ürünü kullanırken hiçbirşey yemeyiniz içmeyiniz
P280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi/Göz,yüz koruyucusu kullanın
P301+P312 Yutulması **ulusal zehir danışma merkezi 114** nolu telefonu veya doktoru arayın.
P303+361+353 cildin ,saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile Durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın