

ÜRÜN KODU	: 0547
AMBALAJ TİPİ	: 0,75 L - 2,5 L - 15 L
RENKLERİ	: Bkz. Renk kataloğuna
ÜRÜN TANIMI	: Sentetik reçineli, solventli ve vernikli dekoratif ahşap koruyucudur.
KULLANIM ALANLARI	: Her tip yeni ham ahşabın, iç ve dış atmosfere açık yüzeylerinde kullanılır. Eski ahşaplarda kullanılması gerektiğinde, ham ahşaba inilinceye kadar sistre yapılmalı ve sonrasında Vernikli Ahşap koruyucular kullanılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ	:	<ul style="list-style-type: none">• İnceltilmez.• Vernik sürülmüş görünümü verir.• Ahşapları mantar, küf ve kurtçuklara karşı korur.• Doğal ahşap görünümünü ve dokuyu korur.
-------------	---	--

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	:	
Görünüm-Kimyasal Yapısı	: Trasparan ahşap görünümüdür. Alkid esaslı ahşap renklendirici	
Yoğunluk (g/cm ³)	: 0,9 ± 0,03	
Viskozite (DIN 4/23°C):	: 17 – 20 sn	
İncelticisi	: İnceltilmez.	
Önerilen uygulama kat sayısı	: Genelde 2 kat uygulanır .	
Önerilen Uygulama Araçları	: Rulo ve fırça	
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH)	: Tam kuruma,48 saat 2. kat boya uygulama zamanı, birinci kattan sonra en erken 8 saat	
İnceltme oranı	: İnceltilmez, kullanıma hazırdır. Uygulama sırasında sık sık karıştırılmalıdır	
Sarfiyat(İki Kat Uygulamada)	: İki katta 8 m ² /L	
Ambalaj metrajı (2 Katta)	: Yaklaşık olarak 0,75 L ile 6 m ² - 2,5 l ile 20 m ² - 15 L ile 120 m ²	

YÜZEY HAZIRLAMA :

A) Yeni Ahşap yüzeylerde :

- Ahşabın yüzeyi ince zımpara ile zımparalanarak yüzeydeki havları alınmalı.
- Yüzeydeki tozlar silme metodu ile uzaklaştırılmalı.
- Uygulama yapılacak yüzey temiz, tozsuz ve ham halde olmalı.
- Tercih edilen renk ahşap koruyucu 2 kat olarak, ahşap cinsine göre ve istenilen ton kuvvetine göre uygulanabilir.

B) Eski boyalı yüzeyler :

- Önceden işlem görmüş (Boyanmış, Verniklenmiş) ahşap yüzeylerden eski boya, vernik kalıntıları sistre ile tamamen alınmalıdır. Yüzey ham ahşap durumuna getirilmelidir.
- Yüzeydeki tozlar, silme metodu ile uzaklaştırılır.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış temiz, yüzeylere **Füller Vernikli Ahşap Koruyucu** uygulanabilir.
- Boya uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve hatta uygulama esnasında da zaman zaman karıştırılmalıdır. (aksi halde renk dalgalanması olabilir)
- **Füller Vernikli Ahşap Koruyucu** 2 kat halinde uygulanması önerilir.
- Uygulamanın homojen olması için 10 dakika sonra yüzeydeki fazlalıklar bez ile silinmelidir. (yüzeyde uygulamanın homojen olması için)
- Ahşabın cinsine ve istenilen renk kuvvetine göre ton farkları olabilir.(Sert, yumuşak ahşaplarda) Uygulama katları arasında 8 saat beklenmelidir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR :

- Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
- İnceltilmemelidir.
- +5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalı.

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ:

- Sentetik Tiner.

DEPOLAMA:

P403+235- İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI :

H 226 -Alevlenir sıvı ve buhar. **H312** cilt ile teması halinde zararlıdır

H373-Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI :

P 210-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun-sigara içilmez

P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.**P242**-Sadece ateş almayan aletler kullanın

P260 -Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını Solumayınız.

P264-Elleçleme sonrasında elinizi yıkayınız. **P270** Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz

içmeyiniz

P280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi/Göz koruyucu/Yüz koruyucu kullanın

P301+P312- Yutulması halinde **Ulusal zehir danışma merkezi 114** no'lu telefonu veya doktoru

arayın.

P303+361+353 Cildin ,saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın