

ÜRÜN KODU	: 0560
AMBALAJ TİPİ (KG)	: 0,75L-2,5L-15L
RENKLERİ	: Bkz. Panel Kapı Renk kataloğuna
ÜRÜN TANIMI	: Alkid reçine esaslı, yarı mat Ahşap yüzey boyası
KULLANIM ALANLARI	: İç ve dış ortamda ki Ahşap yüzeyler panel kapılar için sonkat olarak kullanılır
ÖZELLİKLERİ	: Tutunması kuvvetli Ahşabın dokusunu korur. İklim şartlarına dayanıklıdır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Görünümü-Kimyasal Yapısı	: Alkid reçine esaslı Yarımat görünümlü sonkat boya
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: %70-74 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Yoğunluk (Kg/m ³)	: 1,38 - 1,42 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Viskozite (KU/25°C)	: 100 – 110
Parlaklık (Gloss)	: 60 ° yaklaşık 10
Sarfiyat (iki katta uygulamada)	: 7, 0 m ² / L
İnceltme oranı	: % 10-15 sentetik tiner ile inceltilebilir.)
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH)	: ilk kuruma 12 saat sert kuruma 96 saat(4 gün) 2. Kat uygulama zamanı, Birinci kattan en erken 12 saat sonra
Önerilen Uygulama Araçları	: Sprey ve fırça
Önerilen uygulama kat sayısı	: Genelde 2 kat (yüzeğe bağlı olarak daha fazla kat uygulanabilir)
Ambalaj metrajı (2 katta)	: Yaklaşık 0,75kg 5 m ² -2,5kg ile 17 m ² 15L ile 105 m ² Alan boyanır.
Önerilen Astarlar	: Lake Tarzı doymun yüzey şeklinde boyanacak ahşaplar için Sentetik Astar Panel kapı boyamada astar gerektirmez.

YÜZEY HAZIRLAMA :

1) Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzeğe bulunan Serbest tozlar yağlar yıkama, fırçalama kimyasal vb. metotla uzaklaştırılmalı.
- Yüzeğe Tipine göre gerekli ise önerilen astar 1 kat uygulanır. Astandan en az 12 saat sonra Son kat boya Banko uygulanabilir.

2) Eski boyalı yüzeyler :

a) Yıpranmış üzerinde gevşek boya bulunan eski yüzeylerde:

- Gevşek boyalar, boya sökücü ve veya mekanik metot ile kazınır, gerekli yerlerde
- Macunlama ile yüzey düzeltilir.Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir.
- Yüzeğe Tipine göre gerekli ise önerilen astar 1 kat uygulanır.Astandan en az 12 saat sonra **Banko** uygulanabilir.

b) Yıpranmamış sağlam Eski düzgün yüzeylerin yeniden boyanması.

Tüm yüzey hafif zımparalanır yüzeyden zımpara tozu alınır.İhtiyaca göre yüzeye uygun Astar Kullanılır astar uygulamasından en az 12 saat saat **Banko** uygulanabilir.

NOT : Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.

UYGULAMA

: Banko Alt yüzey işlemleri yapılmış,(macunlama, toz alma,yıkama,astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanır.

- Banko kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde Uygulama panel kapılarda 2 kat Banko olarak yapılır
- .Lake tarzı doygun yüzey isteniyor ise Banko öncesi 1 kat Sentetik astar uygulanmalıdır.
- Uygulama katları arasında en az 12 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama zorluğu yaşanabilir.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği

:

- İş bitiminden sonar uygulanan boyanın incelticisi ile yıkanmalı Veya kısa bir süre incelticinin içinde bekletilebilir.

DEPOLAMA:

P403+235 iyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI :

H 226 -Alevlenir sıvı ve buhar. **H312** cilt ile teması halinde zararlıdır
H373-Uzun süreli veya tekrarmaruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI :

P 210-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun-sigara içilmez
P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.**P242**-Sadece ateş almayan aletler kullanın
P260 .Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını Solumayınız.
P264 elleçleme sonrasdı elinizi yıkayınız. **P270** Ürünü kullanırken hiçbirşey yemeyiniz içmeyiniz
P280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi/Göz,yüz koruyucusu kullanın
P301+P312 Yutulması **ulusal zehir danışma merkezi 114** nolu telefonu veya doktoru arayın.
P303+361+353 cildin,saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile Durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın

P501-Yerel,bölgesel,ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf ediniz.