

ÜRÜN KODU : 1102
AMBALAJ TİPİ : 2,5 L-15 L
RENKLERİ : Beyaz, Yeşil Tuğla kırmızısı

ÜRÜN TANIMI : **Su Bazlı Saf** Akrilik Mat Görünümlü Atmosfer koşullarına dayanıklı Sonkat boya

KULLANIM ALANLARI : Tenis kortlarının boyanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ :

- Doygun Yüzey verir.
- Neme dirençlidir
- Mekanik sürtünmeye yüksek direnç gösterir.
- Uygulama yüzeylerine penetrasyonu yüksektir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Akrilik bağlayıcı Mat düz Görünümlüdür.
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 64±1
Yoğunluk (g/cm³) : 1, 55 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C) : 95 – 110
Sarfiyat : İki katta yaklaşık 5 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : Rulo, fırca, Şablona Akitma
Önerilen İnceltme oranı : Uygulama araçlarına göre %5-10 su
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde **2 doygun kat**
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : **2. kat uygulama zamanı:** Birinci kattan en erken 6 saat sonra
Sert kuruma: yaklaşık 24 saat.
Mekanik Dayanıklılık kazanma zamanı 7 gün
Ambalaj metrajı (2 katta) : 2,5L ile 12, 5 m² - 15 l ile 75m² alan boyanır.
Önerilen Astarlar : Astar önerilmez. Kendisi astar gibi kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak yüzeylerin Kort Boyası İle Boyamaya hazırlamak:

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
- İstenir ise yüzey 1 kat Astar amaçlı %20 inceltilerek **Kort boya** uygulanabilir.
- Astar uygulamasından sonra **önerilen inceltme oranına göre hazırlanan Kort boyası** 2 kat uygulanır.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir

B) Eski boyalı yüzeylerin YolPark Boyası ile yenilenme hazırlığı :

- Yüzeydeki gevşek eski boyalar kazınarak tamamen, temizlenir.
- Gerekli tamiratlar yapılır, tamirat yapılan yerlere yol boyası %50 inceltilerek lokal uygulanır.
- Lokal uygulamadan en az 6 saat sonra Doygun 2 kat **Kort boyası** uygulanabilir,
- Uygulama katları arası en az 6 saat beklenmelidir.

C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin Kort Boyası ile yenilenmesi:

- Boyalı yüzeyler hafif zımparalanarak matlaştırılmalıdır.
- Her tip yüzeyde bulunan toz, yağ, kir, Silme, yıkama vb. Metotla temizlenmelidir.
- Uygulamanın yapılacağı yüzey temiz tozsuz kuru olmalıdır
- Yüzeye iki kat **Kort boyası** uygulanması yeterlidir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (Zımparalama, toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, Tozsuz Prüzlü yüzeylere **Kort Boyası** uygulanır.
- uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- **Kort boyası** Gerek duyulur ise %50 inceltilerek 1 kat Astar olarakta uygulanabilir.)
- Astar uygulamasından en az 6 saat sonra 2 kat **Kort boyası** uygulanmalıdır.
- Kort boyası uygulama katları arasındada arası en az 6 saat beklenmelidir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulama sonrası uygulama alanı ilk 24 saatte asla kullanılmamalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği:

- iş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.