

ÜRÜN KODU : 1104  
AMBALAJ TİPİ : 0,75 L-2,5 L-15 L  
RENKLERİ : Bkz. Panel kapı Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Saf Akrilik reçine esaslı ipeksi parlak, koruyucu ve dekoratif Ahşap yüzeylerde dokuyu koruyan mükemmel yapışan Son kat boyadır.

KULLANIM ALANLARI : Ahşap ve Panel kapılarının yeni ve yeniden boyanması,

ÖZELLİKLERİ :

- Kapaticılığı yüksektir ( ÖG:2)ve Tam silinebilir. Neme dirençlidir (YOD 1)
- Kir, yağ tutmaz/Emmez. Kimyasallara direnci yüksektir
- İpeksi parlak görünümlü (G2)
- Mekanik sürtünmeye yüksek direnç gösterir.
- Uygulama yüzeylerine tutunması mükemmeldir.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Modifiyeli Akrilik bağlayıcı  
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 38-42 (Değerler renklere göre değişim gösterir.)  
Yoğunluk (g/cm<sup>3</sup>) : 1, 26 ± 0,02  
Viskozite (KU/25°C) : 115 – 125- VOC değeri 25  
Parlaklık (Gloss) : 60 ° 20 ± 10 (yarı parlak)  
Sarfiyat : İki katta yaklaşık 8 m<sup>2</sup>/lt  
Önerilen uygulama araçları : Kadife, Rulo, fırca, sprej tabancası  
Önerilen İnceltme oranı : Uygulama araçlarına göre %5-15 Su  
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde 2kat (yüzeye göre nadiren 3. Kat gerekebilir.)  
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : 2. kat uygulama zamanı: Birinci kattan en erken 6 saat sonra  
Sert kuruma: yaklaşık 24 saat.Mekanik Dayanıklılık kazanma zamanı 7 gün

Ambalaj metrajı (2 katta ) : Yaklaşık 0,75L ile 6 m<sup>2</sup>2,5Lile 20 m<sup>2</sup> - 15 l ile120m<sup>2</sup> alan boynır.

Önerilen Astarlar : Ahşap yüzeylerde Astarsız kullanılabilir. İhtiyaca göre Pan Astar

## YÜZEY HAZIRLAMA

### A) Yeni boyanacak yüzeylerin hazırlığı:

- Yüzeyde bulunan ahşap havları zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalı.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
- Yüzeye 1 kat Pan Astar uygulanması önerilir ve yeterli olur.
- Astar uygulamasından sonra 2 kat Dolfin uygulanması yeterli olur nadiren 3. kat gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir

## B) Eski boyalı yüzeylerin Dolfin ile yenilenme hazırlığı :

- Yüzeydeki gevşek haldeki eski boyalar kazınarak tamamen , temizlenir gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir. Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Ve zımpara tozları silinir. Macunlamadan 24 saat sonra yüzeye ilk kat **Dolfin** uygulanır, İkinci kat dolfin uygulaması için en az 6 saat beklenir.

## C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin Dolfin ile yenilenmesi:

- Boyalı ahşap yüzey hafif zımparalanarak matlaştırılmalıdır.
- Her tip yüzeyde bulunan toz, yağ, kir, Silme ,yıkama vb. Metotla temizlenmelidir.
- Uygulamanın yapılacağı yüzey temiz tozsuz kuru olmalıdır
- Yüzeye iki kat **Dolfin** uygulaması yeterlidir ancak alt yüzey rengi ve istenilen doygunluga göre 3. Kata uygulanabilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir

## UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, Zımparalama toz alma,yıkama, Silme vb.) temiz, kuru,tozsuz yüzeylere **Dolfin** uygulanır.
- **Dolfin** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- Dolfin boya Uygulaması 1 kat **Pan Astar** 2 kat **Dolfin** olarak yapılır. Nadiren 3. kat gerekebilir.
- Uygulama +5°C ile +35 °C arasındaki ısıda katlar arası en az 6 saat beklenerek yapılmalı.

## Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulama sonrası uygulama alanı ilk 24 saatte asla kullanılmamalıdır.

## Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı  
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

**DEPOLAMA:** Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

## GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.