

ÜRÜN KODU : 1105  
AMBALAJ TİPİ : 2,5 L-15 L  
RENKLERİ : Beyaz, Sarı Standart renkleri stege göre Siyah Ve Tuğla tonu kırmızı yapılabilir.

ÜRÜN TANIMI : **Su Bazlı** Akrilik Mat Görünümlü Atmosfer koşullarına dayanıklı Sonkat boya

KULLANIM ALANLARI : Otopark, Teretüvar, Yol işaretleme boyası

ÖZELLİKLERİ :

- Doygun Yüzey verir.
- Neme dirençlidir
- Mekanik sürtünmeye yüksek direnç gösterir.
- Uygulama yüzeylerine penetrasyonu yüksektir.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Akrilik bağlayıcı Mat düz Görünümlüdür.  
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 64±1  
Yoğunluk (g/cm<sup>3</sup>) : 1, 55 ± 0,02  
Viskozite (KU/25°C) : 95 – 110  
Sarfiyat : İki katta yaklaşık 5 m<sup>2</sup>/lt  
Önerilen uygulama araçları : Rulo, fırca, Şablona Akitma  
Önerilen İnceltme oranı : Uygulama araçlarına göre %5-10 su  
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde **2 doygun kat**  
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : **2. kat uygulama zamanı:** Birinci kattan en erken 6 saat sonra  
**Sert kuruma:** yaklaşık 24 saat.  
**Mekanik Dayanıklılık kazanma zamanı** 7 gün  
Ambalaj metrajı (2 katta) : 2,5L ile 12, 5 m<sup>2</sup> - 15 l ile 75m<sup>2</sup> alan boyanır.  
Önerilen Astarlar : Astar önerilmez.kendisi astar gibi kullanılabilir.

### YÜZEY HAZIRLAMA

#### A) Yeni boyanacak yüzeylerin Yol Park Boyası İle Boyamaya hazırlamak:

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
- İstenir ise yüzey 1 kat Astar amaçlı %20 inceltilerek **Yol Park** boyası uygulanabilir.
- Astar uygulamasından sonra önerilen inceltme oranına göre hazırlanan **Yol Park boyası** 2 kat uygulanır.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir

## B) Eski boyalı yüzeylerin YolPark Boyası ile yenilenme hazırlığı :

- Yüzeydeki gevşek eski boyalar kazınarak tamamen, temizlenir.
- Gerekli tamiratlar yapılır, tamirat yapılan yerlere yol boyası %50 inceltilerek lokal uygulanır.
- Lokal uygulamadan en az 6 saat sonra Doygun 2 kat **Yol Park boyası** uygulanabilir,
- Uygulama katları arası en az 6 saat beklenmelidir.

## C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin Yol Park Boyası ile yenilenmesi:

- Boyalı yüzeyler hafif zımparalanarak matlaştırılmalıdır.
- Her tip yüzeyde bulunan toz, yağ, kir, Silme, yıkama vb. Metotla temizlenmelidir.
- Uygulamanın yapılacağı yüzey temiz tozsuz kuru olmalıdır
- Yüzeye iki kat **Yol Park boyası** uygulanması yeterlidir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir

## UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (Zımparalama, toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, Tozsuz Prüzlü yüzeylere **Yol Park Boyası** uygulanır.
- uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- **Yol Park boyası** Geregli Halde%50 inceltilerek 1 kat Astar olarakta uygulanabilir. )
- Astar uygulamasından en az 6 saat sonra 2 kat **yol park boyası** uygulanmalıdır.
- yol park boyası uygulama katları arasındada arası en az 6 saat beklenmelidir.

## Uygulamada Dikkat Edilecek Konular:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulama sonrası uygulama alanı ilk 24 saatte asla kullanılmamalıdır.

## Uygulama Araçlarının Temizliği:

- iş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı  
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

**DEPOLAMA:** Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

## GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.