

FÜLLER BOYA SEMENTA AHŞAP KORUYUCU

ÜRÜN KODU : 1114
AMBALAJ TİPİ : 0,75 L-2,5 L
RENKLERİ : Bkz. **Ahşap Koruyucu** Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Saf Akrilik esaslı İç ve Dış Yüzeylerde koruyucu ve dekoratif Dogal Ahşap tonları sağlayan transparan Koruyucu ve renklendirici.

KULLANIM ALANLARI : İç ve dış yüzeylerdeki Ahşap ve dogal ahşap görünümü istenen emici yüzeylerin ilk renklendirilmesi amaçlı kullanılır.

ÖZELLİKLERİ :

- Transparan ve Neme Atmosfer koşullarına dirençlidir
- Kir, yağ tutmaz/Emmez.
- İpeksi görünümlüdür
- Uygulama yüzeylerine tutunması mükkemeldir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Modifiyeli Akrilik reçine
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : %38-45 (Değerler renklere göre değişim gösterir.)
Yoğunluk (g/cm³) : 1,04 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C) : 90 – 100- **VOC** değeri **25**
Sarfıyat : Bir katta yaklaşık 10 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : fırca, Rulo, Bez
Önerilen İnceltme oranı : Kullanıma hazırdır inceltilmez.
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde **1kat doymuş kat** (yüzeğe göre nadiren 2. Kat gerekebilir.)
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : **2. kat uygulanacak olur ise** Birinci kattan en erken 3 saat sonra **Sert kuruma:** yaklaşık 24 saat. **Dayanıklılık kazanma zamanı** 7 gün

Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 0,75L ile 7,5 m²-2,5L ile 25 m² alan renklendirilir.
Önerilen Astarlar : Ham Ahşap yüzeylerde astarsız uygulanmalı.

YÜZEY HAZIRLAMA

- A)
B) Yeni boyanacak Ahşap yüzeylerin hazırlığı :
- Ahşap yüzeylerdeki havlardan Zımparalınır ve zımpara tozları silinir.
 - Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
 - Yüzeğe önerilen uygulama aletlerinden biri ile doymuş 1 kat **Sementa Ahşap Koruyucu** , Uygulanabilir.
 - uygulama sırasında Ürün nin yüzeye homojen verilmesine dikkat edilmelidir.
 - 2 kat **Sementa Ahşap Koruyucu** uygulanacak ise birinci kattan en erken 3 saat içinde uygulanmalıdır.

NOT : Tüm ahşap koruyucular gibi Sementa Ahşap Koruyucuda Eski Boyalı vernikli yüzeylere uygulanmaz. yüzeylere uygulanmaz.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (Zımparalama, toz Alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanır.
- **Sementa Ahşap Koruyucu** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve uygulama sırasında sık sık karıştırılmalıdır.
- **Sementa Ahşap Koruyucu** Uygulaması Ahşap yüzeylere 1 doygun kat halinde uygulanır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- **Sementa Ahşap Koruyucu** Uygulaması Eski boyalı vernikli yüzeylere yapılmaz.
- **Sementa Ahşap Koruyucu** yeni yüzeylerin renklendirilmesinde kullanılır.
- Uygulama sırasında sık sık karıştırılmalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.