

ÜRÜN KODU : 0 570
AMBALAJ TİPİ : 3,5 kg-20kg-25kg
RENKLERİ : Beyaz ve Sarı Standart renklerdir.
ÜRÜN TANIMI : Modifiye Alkid esaslı Soguk uygulamaya uyum yol işaretleme boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI : Asfalt yol, Brüt betonlar, Spor tesisleri, Fabrika v.b.yerlerde yer işaretleme boyası olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ :

- Soguk uygulamalar içindir.
- Atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Hızlı kurur.
- Mekanik sürtünmeye yüksek direnç gösterir.
- Uygulama yüzeylerine penetrasyonu yüksektir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Modifiye Alkidli Mat düz Görünümlüdür.
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : en az % 65
Yoğunluk (g/cm³) : 1,66 ± 0,03
Viskozite (KU/25°C) : 90 – 100
Sarfiyat : İki katta yaklaşık 5 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : Rulo, fırca, Şablona Akıtma
Önerilen İnceltme oranı : Uygulama araçlarına göre %5-10 Yolçizgi tineri/endüstriyel tiner
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde **1 doygun kat**
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : **ilk kuruma zamanı**: yaklaşık 5 dakika
toz tutmama : yaklaşık 30 dakika saat.
Kullanım kuruması yaklaşık 1 saat
Sarfiyat; (1 katta) : 0,900kg/ m² (0,5 cm lik yol çizgi kalınlık boyaması için)
0,400kg/ m²(tretuar boyaması için.
Önerilen Astarlar : Asatar önerilmez.kendisi astar gibi kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak yüzeylerin Yol Çizgi ile Boyamaya hazırlamak:

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
- uygulama yapılacak yolda çizgilerin yeri 1-0,5 cm derinlikte kazınarak standart yol ile seviye farkı oluşturulur.
- seviye farkı oluşturmak sonrası önerilen inceltme oranına göre hazırlanan **Yol Çizgi boyas Şablonların içine dökülerek uygulanır.**

UYGULAMA

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (Kazıma, toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, Tozsuz Prüzlü yüzeylere **Yol Çizgi Boyası** uygulanır.
- uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- **Yol Çizgi** boyası +10° C nin altında +35°C nin üstünde uygulanmamalıdır.Aksi halde kuruma zorluğu problemi ile karşılaşılır.
- Boyanın şablona akıtılmasının hemen sonrasında yüzeye ayarlanan kadar cam kürecikler akıtılır..
- Cam kürecikler her bir şablona atılan boyanın %15-25 kadar akıtılır. Cam kürecik miktarı boyanın dayanıklılığını ve gece görünürlüğünü direkt etkiler

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 10 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Traşlanmamış/kazınmamış yollara yapılacak uygulama dayanıklılığı azaltır.
- Uygulama sonrası ilk 1 saat yol trafige açılmamalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği:

- iş bitiminden sonra hemen yol çizgi tineri ile yıkanmalıdır.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda 5 ile 55 derece arasındaki korunmalı alanlarda orijinal ambalajında Korunarak saklanmalıdır.

TEHLİKE UYARILARI

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H350 Kansere yol açabilir.
- H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
- H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
- P331 Kusturmayın.
- P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P280 Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.
- P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde: Tıbbi yardım / bakım alın.